

# PH-EPS KD 035

Kern-Dämmplatte


**Anwendungstyp nach DIN 4108-Teil 10: WZ**

**Produktbeschreibung**

Hartschaum-Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol EPS, ohne FCKW und HFCKW. Hergestellt nach DIN EN 13163.

**Einsatzbereich**

Dämmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht und einer hohen Anforderung an die Dämmeigenschaften.



Anforderung	Norm / Zulassung	Produkteigenschaft
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	Z-23.15-2040	$\lambda = 0,035 \text{ W/mK} \rightarrow \text{WLG 035}$
Brandverhalten	DIN EN 13501	E
Druckspannung bei 10% Stauchung	DIN EN 826	Keine Anforderung
Biegefestigkeit	DIN EN 12089	$\geq 50 \text{ kPa}$
Wasserdampfdiffusionswiderstand ( $\mu$ -Wert)	DIN EN 13163	30/70
Kantenausbildung		Stufenfalz
Format (Bruttomaß)		1000 x 500 mm
Deckfläche		985 x 485 mm

**R-Werte / U-Werte:**

Dicke	[mm]	40	50	60	80	90	100	110	120	130	140
R-Wert	[m <sup>2</sup> K/W]	1,14	1,43	1,71	2,29	2,57	2,86	3,14	3,43	3,71	4,0
U-Wert <sup>1</sup>	[W/m <sup>2</sup> K]	0,88	0,70	0,58	0,44	0,39	0,35	0,32	0,29	0,27	0,25

<sup>2</sup> Der U-Wert bezieht sich ausschließlich auf den Dämmstoff, andere Bauteilschichten und die Wärmeübergangswiderstände sind nicht berücksichtigt.

**Leistungserklärung:** LE-DE-KD035

**CE - Kennzeichenschlüssel:** EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-DS(70,-)3-BS50-DS(N)5

**Philippine GmbH & Co. Dämmstoffsysteme KG**  
 Bövinghauser Str. 50-58  
 44805 Bochum  
 Tel. 0234-8796-0  
 Fax. 0234-8796-102  
 www.philippine-eps.de / info@philippine-eps.de

Werk II :  
 Am Lauchgrund 4  
 06258 Schkopau  
 Tel. 03461-492315  
 Fax. 03461-493164

**ANWENDUNGSTECHNIK**

**0234 - 8796 151**

Die technischen Angaben dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Stand oben rechts). Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für technische Fragen nutzen Sie bitte die o.a. Telefonnummer der Anwendungstechnik.